PAVISOL (Aquoso monocomponente)

Descrição do Produto

- Verniz aquoso de poliuretano monocomponente, solúvel em água.
- **Alta resistência à abrasão e às marcas de fricção**.
- Compatível com grande parte dos tipos de madeira.
- **Resistência química**.
- Fácil aplicação.
- Acabamento de óptimo aspecto, semelhante aos produtos de base solvente.
- Brilho Mate, Meio Brilho e Brilhante.

Pincel
Trincha
Rolo

Ler Ficha Técnica antes da aplicação

Não aconselhável uso de spray em lata para aplicação

Catálogo de cores disponíveis, fale connosco

Aplicação com pistola de spray aconselhada

Lavável

Protege do frio

Local de aplicação

Interior (Pavimentos de madeiras)

Características do produto

. pH: 8 ± 0,5 (a 23ºC) | . Densidade: 1,05 ± 0,05 kg/l (a 23ºC)

Características de aplicação

. Rendimento: 10-12 m^2/l (dependendo do suporte) | . Secagem superficial: 1-2h

. Secagem entre demãos: 3-4h | . Secagem p/ lixagem: 12-24h

Preparação da superfície

. Madeiras novas: A superfície deve estar convenientemente lixada (lixa de grão médio), lisa, seca, livre de gorduras e de pó.

. Madeiras anteriormente envernizadas: No caso de degradação do verniz anterior, raspar cuidadosamente a madeira. Se não houver uma degradação visível do verniz anterior, efetuar uma lixagem ligeira. Verificar sempre a aderência entre camadas antes da aplicação do verniz. Lixar ligeiramente uma zona pequena e aplicar uma camada de acabamento. Passados 2 ou 3 dias riscar com suavidade a superfície do soalho. Se o acabamento permanecer firmemente unido à superfície, a aderência é satisfatória.

PAVISOL (Aquoso monocomponente)

Aplicação

. Trincha ou Rolo

Agitar bem e com vigor antes da aplicação. Aplicar, de preferência, três camadas de produto. Efetuar um despolimento ligeiro entre camadas (lixa de grão 180-220). Em condições ambientais de 20°C e 60% de humidade relativa, a secagem superficial é de 1 a 2 horas. Sobre nova aplicação, deixar secar 3 a 4 horas. A superfície envernizada pode ser pisada com cuidado, passadas 24 horas. Após uma semana, o acabamento estará completamente curado. O pavimento poderá então ser limpo. A temperatura ambiente durante a aplicação não deverá ser inferior a 15°C. Assegurar uma boa ventilação, após a aplicação para que ocorra uma secagem conveniente.

Precauções de segurança

. Consultar a ficha de segurança do produto

Os dados apresentados nesta ficha técnica provêm da pesquisa e experiências sendo que os valores são fidedignos. Em caso de mudanças nas condições de operação, assim como métodos de aplicação, as informações providenciadas nesta ficha técnica não poderão ser mais dados como garantia e testes preliminares são recomendados. Para mais informações aconselhe-se com os nossos técnicos.

www.tintastinsol.pt | Email: geral@tintastinsol.pt | Tel. 232 996 368