

FICHA TÉCNICA

SUBCAPA (Sintético p/ madeira)

Descrição do Produto

- Tinta base solvente baseada numa resina alquídica.
- Confere opacidade, **aumentando o rendimento do acabamento.**
- **Bom poder de enchimento.**
- **Boa lixagem.**
- **Ótima aderência.**



Pincel
Trincha
Rolo

Local de aplicação

Interior / Exterior



Ler Ficha Técnica
antes da aplicação

Características do produto

• Viscosidade: 90 ± 10 KU (a 23°C) | • Densidade: 1,55 ± 0,05 (a 23°C)



Não aconselhável uso
de spray em lata para
aplicação

Características de aplicação

• Rendimento: 10-12 m²/l (dependendo do suporte) | • Secagem superficial: 6h
• Secagem entre demãos: 24h | • Secagem lixagem: 24h



Catálogo de cores
disponíveis, fale
connosco

Preparação da superfície

• A superfície na qual se irá aplicar o filme deve apresentar-se seca, consistente, firme e isenta de qualquer contaminação.



Aplicação com pistola
de spray aconselhada

Pintura de Raiz

• Madeira: Recomenda-se o tratamento prévio da madeira virgem com Cuprisol, deixando secar durante 4 dias. Antes de proceder à aplicação da tinta, lixar a superfície no sentido do veio da madeira, removendo as poeiras resultantes dessa operação.

Caso seja necessário nivelar a madeira, aplicar um betume acrílico que deverá ser devidamente lixado com lixa fina.



Lavável

• Superfícies metálicas: É indispensável eliminar totalmente a ferrugem antes da aplicação dos primários anticorrosivos. Após a operação de limpeza e desengorduramento, aplicar um primário de adesão adequado.



Protege do frio



SUBCAPA (Sintético p/ madeira)**Repintura**

. Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação. Em caso de pintura antiga em bom estado, após a limpeza, caso existam manchas de óleos ou outras gorduras, é necessário lavar, deixar secar e dar uma passagem de lixa fina antes da aplicação do primário.

**Aplicação**

. Trincha ou Rolo



Antes da aplicação proceder à diluição e respetiva homogeneização do produto. Caso ocorra a formação de espuma, deixar repousar até que esta desapareça.



• 1-2 demãos (dependendo do estado da superfície) : Diluir até 5% com diluente sintético 0092

Nota: Evitar aplicar a tinta quando a humidade relativa for superior a 80% e temperaturas inferiores a 10 °C e superiores a 35 °C. No caso de as temperaturas serem baixas poderá verificar-se um tempo de secagem do filme maior enquanto que se forem superiores a 35 °C poderão ocorrer inconsistências na formação do filme bem como de dispersão do pigmento. É recomendado material de protecção adequado (luvas, óculos, máscara.)

**Precauções de segurança**

. Consultar a ficha de segurança do produto

Os dados apresentados nesta ficha técnica provêm da pesquisa e experiências sendo que os valores são fidedignos. Em caso de mudanças nas condições de operação, assim como métodos de aplicação, as informações providenciadas nesta ficha técnica não poderão ser mais dados como garantia e testes preliminares são recomendados. Para mais informações aconselhe-se com os nossos técnicos.